



PRIMER / Technischer Haftanstrich Primern vor der Verklebung mit PANTERA Kleb- und Dichtmassen für saugende Oberflächen

Farbloser Haftvermittler auf Lösemittelbasis für Pantera Kleb- und Dichtungsmassen.
Spezieller Voranstrich zur Verbesserung der Haftung besonders bei stark wasserbelasteten Oberflächen mit Pantera Silikon- und SMP-Dichtmassen.
Geeignet für leicht saugende Untergründe wie Holz, auch Teakholz, Naturstein, Beton, Lasuranstrichen, Putz, etc.
Nicht geeignet für hoch alkalische Oberflächen z.B. Frischbeton.
Haftvermittler sind auf das Klebe-Dichtstoffsystem abgestimmt. Bei korrektem und sinnvollem Einsatz werden diese Systeme das Kleb- und Dichtergebnis deutlich verbessern. Wenn man diese Systeme nicht nach Herstellervorgaben einsetzt, wird das Klebe-/Dichtverhalten negativ ausfallen. Es kann sogar zur Schädigung der Klebeverbindung kommen. Der Einsatz von Haftvermittlern ist immer vor Arbeitsbeginn zu prüfen.

Verarbeitungshinweise bei porösen Oberflächen

Primer / Technischer Haftanstrich vor der Verwendung gut aufrühren oder schütteln.
Den Primer unverdünnt auf die staubfreie und trockene Klebefläche mit einem Pinsel oder Wollwischer auftragen. Ein Auftrag ist ausreichend. Pro Auftrag werden bis zu 30 ml/m² benötigt.
Die Oberfläche anschließend vor Feuchtigkeit und Staub schützen.

Abluftzeiten

Die Abluftzeit für Primer / Technischer Haftanstrich beträgt mindestens 20 bis 30 Minuten (bei 23°C und 50% RLF). Die Abluftzeit darf 3 Stunden nicht überschreiten, da sonst die Haftverbesserung durch Verunreinigungen (z. B. Schmutz, Staub, etc.) vermindert werden kann. Den Klebevorgang immer innerhalb der 3 Stunden starten.

Anwendungshinweise

Primer / Technischer Haftanstrich ist filmbildend und kann nach der Aushärtung nicht mehr entfernt werden. Daher vorsichtig verarbeiten um Verunreinigungen z. B. Fleckenbildung zu vermeiden. Um ein sauberes und schnelles Arbeiten zu gewährleisten, empfehlen wir die angrenzenden Bereiche eventuell mit einem geeignetem Klebeband (Tesa Professional Precision Mask, Präzisionskrepp 50m x 19mm, gelb Bestell.-Nr. 4334) abzukleben.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Primer / Technischer Haftanstrich enthält leichtentzündliche und gesundheitsschädliche Lösemittel. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Von Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht rauchen.
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Professionelle Verarbeiter Sicherheitsdatenblatt anfordern.

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt allerdings ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.
Inhalt geprüft und freigegeben:

Pantera Product GmbH - Simon-Bolivar-Straße 29 - D-28197 Bremen - info@panteraproduct.de
Telefon +49 (0)421-520 80 780 - Fax: +49 (0)421-520 80 789 - www.panteraproduct.de

Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.



Lagerfähigkeit

Originalbinde dicht verschlossen und trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalbinde beträgt 6 Monate nach Herstellung. Benötigte Menge in ein sauberes, separates, gekennzeichnetes Glasgefäß abfüllen und die Dosen danach unverzüglich wieder schließen. Restmengen nicht zurück in die Dose füllen. Bei Einwirkung von Luftfeuchtigkeit wird das Produkt trübe/milchig und damit inaktiv. Das trübe Produkt darf nicht mehr verwendet werden.

Technische Daten

Basis	lösungsmittelhaltiger Haftvermittler
Farbe	farblos
Geeignet für	leicht saugende Untergründe, wie Holz, auch Teakholz, Beton oder Lasuren.
Dichte	ca. 1,2 g/cm ³ (nach EN 542 bei +20 °C)
Verbrauch	ca. 30 ml/m ²
Ablüfzeit bei 23 °C/50 % RLF	mindestens 20 bis 30 Minuten
Aktivierung der Oberfläche	innerhalb von 3 Stunden
Mindestverarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Lagerungstemperatur	+15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung, dichtverschlossen, trocken lagern
Lagerung	Bei Einwirkung von Luftfeuchtigkeit wird das Produkt trübe und damit inaktiv. Das trübe Produkt darf nicht mehr verwendet werden.
Lagerfähigkeit	im ungeöffnetem Originalbinde: 6 Monate ab Herstellung, siehe Bodenaufkleber

Produkt

Gebindegröße	250 ml Zertifizierte Dose
Artikelnummer	Bestell.-Nr. 3504
UFI-Code	3FAH-RY3S-N73V-KR15
Zolltarifnummer	32081090

Zubehör

Wollwischer	Bestell.-Nr. 3061
Laminierpinsel/ Modler, Reinigungspinsel, 1,5 Zoll, reine Borsten, vulkanisiert	Bestell.-Nr. 6800
Tesa Professional Precision Mask, Präzisionskrepp 50m x 19mm, gelb	Bestell.-Nr. 4334
Nitril Einmalhandschuhe puderfrei Gr. M	Bestell.-Nr. 5600
Nitril Einmalhandschuhe puderfrei Gr. L	Bestell.-Nr. 5601
Nitril Einmalhandschuhe puderfrei Gr. XL	Bestell.-Nr. 5602
Putzpapierrolle blau, 2 Lagen	Bestell.-Nr. 5904

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt allerdings ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben:

Pantera Product GmbH - Simon-Bolivar-Straße 29 - D-28197 Bremen - info@panteraproduct.de
Telefon +49 (0)421-520 80 780 - Fax: +49 (0)421-520 80 789 - www.panteraproduct.de

Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

PRIMER / Technischer Haftanstrich